



# Teak

## Lång livslängd – vårda på bästa sätt

Allt trä utomhus utsätts för stora fuktvariationer av väder och vind. I regn och luft finns smutspartiklar som sliter och bildar beläggning på möblerna. Ta hand om trädelarna och rengör ofta för lång hållbarhet.

Nedan finner ni råd på underhåll av era möbler.

### Trädelar

Teak är ett träslag med naturligt hög oljehalt. Den levereras obehandlad och uppnår, obehandlad, med tiden en fin grå patina. Hur snabbt teaken grånar är olika. Småsprickor kan uppkomma genom åren. Dessa kommer och går beroende på luftfuktigheten. Teaken kan, vid de första kontakterna med regn/fukt, reagera genom så kallad "trä/fiberresning". Detta åtgärdas genom lätt slipning med slippapper (kornstorlek 180-200).

Det underhåll som krävs regelbundet är rengöring. Hur mycket och hur ofta beror naturligtvis på vilken miljö möbelen står i. Ibland kan man behöva rengöra flera gånger per säsong. Tvätta av möblerna med såpa, vatten och en svamp eller trasa. Använd en kraftig svamp vid behov (t.ex. grön Scotch-Brite™). Skölj med vatten.

Använd aldrig högtryckstvätt vid rengöring av möblerna, då riskerar man skada träfibren.

Själva "gråningsprocessen" varierar i tid och under en period kan teaken upplevas som "flammig", detta är helt naturligt p.g.a. den höga oljehalten i träet. Processen påskyndas genom regn (eller bevattning) och sol. Tänk på att skydda grånade trädelar mot fettfläckar, då det grånade träet lätt upptar fett.

Vill man behålla den bruna tonen väljer man att olja teaken och då rekommenderas en teakolja för utomhusbruk.

Rengör möbelen ordentligt före inoljning. Notera att möbelen måste vara helt torr innan den oljas in. Följ instruktionen på oljeförpackningen. Upprepa behandlingen om teaken känns torr och "urlakad". Glöm inte att torka av överflödiga olja. Kvarglömd olja drar till sig smuts som i sin tur kan börja mögla. Oljningsprocessen får man sedan upprepa vid behov, när teaken känns torr. Om man inte oljar på nytt så grånar teaken på sikt enligt ovan. Oljning av ytskiktet förlänger inte levnadstiden på träet avsevärt utan handlar mest om uttrycket på möbelen.

Alla våra möbler i teak är unika och kan, helt naturligt, variera i sin mönstring och färg. Det kan förekomma vissa kvistformationer men det är inget som försvagar konstruktionen utan tillför karaktär. Den teak vi använder är naturligtvis odlad på kontrollerade plantage, vilket säkerställer ett hållbart skogsbruk och skydd av natur och klimat.

### Vinterförvaring

Möblerna ska helst vinterförvaras i kallföråd med samma luftfuktighet som utomhus. Om man tar in möblerna i rumsvärme så finns risk för sprickbildning p.g.a. den stora skillnaden i temperatur och fuktighet.

Rengör möblerna och låt de torka innan de ställs undan för vintern. Det bästa är att vinterförvara i kallföråd, torrt, välventilerat och svalt. Alternativ förvaring är under möbelskydd (el. presenning), skärmtak eller liknande. Används möbelskydd, tänk på att inte lägga det direkt mot träytan utan att det ska finnas cirkulerande luft mellan möbelskydd och träyta. Viktigt är att möblerna är rengjorda och torra när de plockas undan för vintern. Om stolarna staplas, tänk på att skydda brädorna med mellanlägg.

### Stativ

**Varmförzinkade stativ** ger ett långvarigt korrosionsskydd och behöver inget annat underhåll än vanlig rengöring. Varmförzinkning ger en lätt flammig yta som kan skifta i gråton beroende av vilka egenskaper materialet har. Färgskillnaden jämnar ut sig med tiden. Stativen går från blank till matt med tiden. Produkter av rörstål kommer alltid vara några nyanser blankare än produkter av massivt stål, detta p.g.a. olika egenskaper i materialet. Varmförzinkning har en "självläkande" egenskap vid småskador.

**Pulverlackerade stativ** har en trestegsbehandling där underhåll endast behövs vid skada eller om färgen nöts bort. Håll koll på skador och åtgärda. Underhåll sker genom slipning och målning med utomhuslack avsedd för metall. Regelbunden rengöring är naturligtvis också bra. Torka av smuts med fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel.

**Elförzinkade stativ** (Bryggeriserien t.o.m. 2019) har ett tunnare zinklager än varmförzinkade stativ. Skador lagas med sk. Kallgalv. Elförzinkade produkter bör undvikas i aggressiv kustmiljö, då saltvatten kan förkorta livslängden på produkten.